

## PN-PAC 剥离试验架 PAT Sample Holder

## 产品简介

PN-PAC 剥离试验架是测定瓦楞纸板粘合强度所必备的专用器具。该试验架广泛地用于瓦楞纸

板(箱)生产,科研和产品质量监督检验等部门进行瓦楞纸 板单剥离试验。此设备与压缩强度试验机配套使用。

剥离试验对瓦楞纸板的厚度和类型有严格要求。对于瓦 楞纸板的厚度规定: 单瓦楞纸板厚度应高于表所规定相应楞 高的下限值; 多层瓦楞纸板厚度应高于表所规定的下限值之 和。对于瓦楞结构要求采用 UV 型结构。

11. 11. 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14			
楞型	楞高 h/mm	楞宽 t/mm	楞数 个/300mm
A	4.5~5.0	8.0~9.5	$34\pm3$
C	3.5~4.0	6.8~7.9	$41\pm3$
В	2.5~3.0	5.5~6.5	50±4



## 参考标准

GB/T 6548

## 技术参数

- 插针直径: \$\phi 3.5mm(A 楞型); \$\phi 3mm(C 楞型); \$\phi 2.0mm(B 楞型);\$
- 试样尺寸: 25mm×100mm;
- 插针轴线对底面平行度误差:组合后  $<\frac{1}{100}$ ; 受力(300N)时  $<\frac{1}{200}$ ;
- 4. 装试样后外形尺寸: 83mm×66mm×48mm, (长×宽×高);
- 工作环境:室内温度(20±10)℃;相对湿度<85%。

剥离针数	PNSHaR	
A楞-9针	C楞-9针	B楞-13针
E楞-13针	自定义	
	Ð	ft



地址: 杭州市拱墅区东新路 948 号 2 幢 6 楼 邮编: 310022

电话: 0571-88351253、88351053

传真: 0571-88351263

网址: www.pnshar.com

邮箱: pnshar@pnshar.com